



УДК: 541.64.678

**Нилуфар ЭРМУРАТОВА,**

преподаватель Термезского филиала Ташкентского государственного технического университета  
*nilufarermuratova83@gmail.com*

**Хайит ТУРАЕВ,**

декан химического факультета Термезского государственного университета,  
доктор химических наук, профессор.

Email: *hhturaev@rambler.ru*

**Шерзод КАСИМОВ,**

доцент кафедры неорганической и аналитической химии

Термезского государственного университета,

доктор философии по химическим наукам.

*sh\_kasimov@rambler.ru*

**Акрам РАХИМОВ,**

студент Термезского филиала Ташкентского государственного технического университета

На основе рецензии профессора НУ Уз, д.х.н. Ш.Ш.Даминовой.

## SYNTHESIS AND STUDY OF COMPLEX-FORMING POLYAMPHOLITE BASED ON MODIFICATION OF FORMALDEHYDE RESIN CARBAMIDE WITH AMINO ACIDS

### Annotation

In the article, according to the results obtained and the studies performed, the formulas of the formed ion exchangers are given in the reaction of synthesis of nitrogen-, oxygen-containing sorbent based on the polycondensation reaction of carbamide, formaldehyde and 2-aminopentanedioic acid (MPG) as well as carbamide, formaldehyde and amino succinic acid (CFA). The dependences of the sorption properties of ion exchangers with some d-metals on the ratio of reactants and the static exchange capacity have been investigated. The IR spectra of the obtained ion exchangers with some d-metals as well as the formulas of the complex compounds (IPG) and (CFA) with Cu (II), Zn (II), Ni (II) ions are given.

**Key words:** sorbent, polycondensation, urea, formaldehyde, glutamic acid, amino succinic acid, swelling capacity, bulk density, g / ml, static exchange capacity

## СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСОБРАЗУЮЩЕГО ПОЛИАМФОЛИТА НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ КАРБАМИД ФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ С АМИНОКИСЛОТАМИ

### Аннотация

В статье согласно полученным результатам и выполненным исследованиям приведены формулы образовавшихся ионитов при реакции синтеза азот-, кислородсодержащего сорбента на основе реакции поликонденсации карбамида, формальдегида и 2-аминопентандиовой кислоты (МФГ) а также карбамида, формальдегида и аминоянтарной кислоты (КФА). Исследованы зависимости сорбционных свойств ионитов с некоторыми d-металлами от соотношения реагирующих веществ и статическая обменная ёмкость. Приведены ИК спектры полученных ионообменников с некоторыми d-металлами а также формулы комплексных соединений (МФГ) и (КФА) с ионами Cu(II), Zn(II), Ni(II)

**Ключевые слова:** сорбент, поликонденсация, мочевина, формальдегид, 2-аминопентандиовая кислота, аминоянтарная кислота, набухаемость, насыпной вес, статическая обменная ёмкость.

## KARBAMID FORMALDEGID SMOLASINI AMINOKISLOTALAR BILAN MODIFIKATSIYALAB OLINGAN KOMPLEKS HOSIL QILUVCHI POLIAMFOLITNING SINTEZI VA TADQIQOTI

### Annotatsiya

Maqolada olingan natijalar va o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, hosil bo'lgan ion almashinuvchilarining formulalari karbamid, formaldegid va 2-aminopentandion kislotasi(MFA), hamda karbamid, formaldegid va aminoqahrabo kislotasining (KFA) polikondensatsiyalanish reaksiyalari asosida azotli, kislorodli sorbentlarning sintezi keltirilgan. Ba'zi d-metallar bilan ion almashinuvchilarining sorbsion xossalalarining reaktivlar nisbati va statik almashinish imkoniyatlariga bog'liqligi o'rGANildi. Sintez qilingan ion almashinuvchilarining ba'zi d-metallar bilan IQ spektrlari hamda (MFA) va (CFA) ning Cu (II), Zn (II), Ni (II) ionlari bilan hosil qilgan kompleks birikmalarining formulalari berilgan.

**Kalit so'zlar:** sorbent, polikondensatsiya, karbamid, formaldegid, 2-aminopentandion kislotasi, aminoqahrabo kislotasi, bo'kish darajasi, sochma og'irligi, statik almashinuv qobiliyati.

**Введение (Introduction).** Иониты широко применяются в гидрометаллургии для сорбционного концентрирования ионов металлов, а также для утилизации отходов, содержащих вредные компоненты, какими могут являться ионы тяжелых металлов, связанных с созданием большого ассортимента ионообменных и комплексообразующих полимеров и полимерных материалов.

**Анализ литературы по теме (Literature review).** Изучен процесс комплексообразования ионов Cu(II), Zn(II), Cd(II) с синтезированным хелатообразующим сорбентом КФГГ [1], ковалентного закрепления на матрице карбамид

формальдегидной смолы: 2-аминопентандиовой кислоты [2], дитизона [3]. В полимере обнаружены одиночные наночастицы и их агрегаты. Неорганический компонент улучшает извлечение Cd<sup>2+</sup> из раствора, который также содержит Ca<sup>2+</sup> и Mg<sup>2+</sup> [4]. Предложены эмпирические параметры, связанные с пористостью мембран и переносом ионов. Наночастицы (4-20 нм) в кластерах и каналах ионообменного полимера улучшают транспорт противоионов [5]. В зависимости от растворимости полимера, плотности сшивки и структуры полимера наблюдались значительные различия в отношении сорбционных свойств в кинетике сорбции [6]. Настоящий обзор посвящен получению этих адсорбентов на полимерной основе, их физико-химическим свойствам, адсорбционным характеристикам и механизму. [7]. Металлоорганические каркасы (MOF) с ионообменными свойствами привлекли большой интерес с точки зрения захвата различных опасных катионных и анионных частиц. Согласно исследованиям этих ионообменников, их сорбционная способность признана значительно выше, чем у обычных материалов [8]. Исследованы сорбционные свойства полученного катионита в ряду ионов металлов - медь, никель, кобальт, кальций, магний и др. в зависимости от pH среды, ионной формы катионита и концентрации исследуемых катионов. Установлено, что полученный катионит может быть использован в процессах сорбции исследуемых катионов из различных вод [9], также изучены состав и структура синтезированного азот- и фосфорсодержащего олигомера с помощью ИК-спектроскопического анализа, который определил химические связи и функциональные группы [10]. В процессах очистки воды от ионов тяжелых металлов наибольшая эффективность наблюдается при хелатировании волокнистого ионообменника. [11]. Конечными адсорбционными материалами, полученными путем термической обработки ксерогелей, были слоистые мезопористые материалы [12].

**Цель исследования.** Целью исследования является адсорбция некоторых d-металлов на полученные сорбенты (МФГ), (КФА), полученного поликонденсацией на основе карбамида, формальдегида и 2-аминопентандиовой кислоты, а также карбамида, формальдегида и аминояントарной кислоты.

**Методология исследования (Research Methodology).** Приведены предполагаемые формулы полученного сорбента и комплексного соединения, изучены их сорбционные свойства и зависимости сорбционных свойств ионита от соотношения реагирующих веществ. ИК-спектроскопические исследования проводили на инфракрасном ИК-Фурье спектрометре IRTracer-100 SHIMADZU (Япония) (диапазон 400-4000 см<sup>-1</sup>, разрешение 4 см<sup>-1</sup>), порошкообразным методом.

**Анализ и результаты (Analysis and results).** Согласно полученным результатам выполненных исследований иониты с лучшими показателями полученные при 2:5:0,2 мольном соотношении реакции поликонденсации карбамид, формальдегид и 2-аминопентандиовой кислоты (рис. 1.) а также карбамид, формальдегид и аминояントарной кислоты можно представить следующим образом (рис. 2.)




Рисунок 1. Структура сорбента МФА




Рисунок 2. Структура сорбента КФА

Формальдегид при взаимодействии с карбамид и 2-аминопентандиовой кислотой, а также формальдегид, карбамид и аминояントарная кислота является не только конденсирующим агентом, но также и сивающим агентом и от его концентрации зависят основные сорбционные и физико-химические свойства полученного ионита. Для получения ионита с различным числом поперечных связей были синтезированы различные образцы ионитов. Реакцию поликонденсации проводили при мольном соотношении реагирующих веществ: карбамида, формальдегида и 2-аминопентандиовой кислоты и формальдегид, карбамид и аминояントарная кислота от 2:5:0,1 до 2:5:0,3 соответственно. Результаты исследований влияния количества формальдегида на свойства ионита (МФГ) и (КФА) приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Зависимости сорбционных свойств ионита от соотношения реагирующих веществ

Соотношение (МФГ) и (КФА), в молях	Насыпной вес, г/мл	Статическая обменная ёмкость по 0.1 N растворам, мг-экв/г:					
		Cu <sup>2+</sup>	Zn <sup>2+</sup>	Ni <sup>2+</sup>	Cl <sup>-</sup>	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>
<b>2-аминопентандиовая кислота</b>							
2:5:0,1	0.71	4.2	4.0	3.8	2.7	2.6	2.4
2:5:0,2	0.78	4.5	4.2	4.3	3.0	2.8	2.2
2:5:0,3	0.82	4.3	3.8	4.0	2.8	3.0	2.6
<b>аминояントарная кислота</b>							
2:5:0,1	0.71	4.0	1.8	2.8	2.6	2.5	2.3

2:5:0,2	0.78	4.3	2.3	3.3	2.8	2.6	2.4
2:5:0,3	0.82	4.1	2.1	2.0	2.9	2.4.	2.5

Из табличных данных видно, что с увеличением содержания количества формальдегида обменная емкость постепенно снижается. Это можно объяснить уменьшением радиуса пор ионитов, где появляются геометрические препятствия для диффузии ионов, а также уменьшением набухаемости. На основании проведенных исследований иониты с лучшими показателями получены при 2:5:0,2 соотношении карбамида, формальдегида и 2-аминопентандиовой кислоты, а также сорбент имеющий аминоянтарную кислоту соответственно.

Наряду с химическими методами анализа также проводили и физико-химические методы исследования. Для определения структуры полученных ионообменников с некоторыми d-металлами использовали ИК-спектроскопию.

ИК спектры полученного ионита МФА с некоторыми d-металлами содержат полосы в области 3319 см<sup>-1</sup> и соответствуют валентным колебаниям связанный группы -OH. Появление полос в области 1663 см<sup>-1</sup> свидетельствует о производных мочевины RNH-CO-NHR, а в области 1635 см<sup>-1</sup> 2 группы -C=O в разных циклах, от 1489 см<sup>-1</sup> до 1456 см<sup>-1</sup> разрешенные резонансы групп -CH<sub>2</sub> и R-O-H, в области от 1386 до 1338 см<sup>-1</sup> мы наблюдаем первичные спирты, циклические эфиры эпоксисоединения на частоте 1242 см<sup>-1</sup> (рис.3.).

ИК спектры полученного ионита КФА с некоторыми d-металлами содержат полосы в области от 3327 см<sup>-1</sup> до 1622 см<sup>-1</sup> - это показывает наличие первичных амидов -CO-NH<sub>2</sub>, валентные колебания в области 1388 см<sup>-1</sup> показывает наличие группы C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 1242 см<sup>-1</sup> свидетельствует о группе циклических эфиров эпоксисоединений, а в области 1029 см<sup>-1</sup> наличие содержания алифатических аминов. (рис.4.).

SHIMADZU




Рисунок 3. ИК спектр полученного сорбента МФА.




Рисунок 4. ИК спектр полученного сорбента КФА.

Исходя из проведенных исследований и полученных результатов формулу комплекс образующего ионита МФА и КФА с некоторыми d-металлами можно представить следующим образом (рис.5,6)




Рисунок 5. Комплекс МФА с некоторыми d-металлами.




Рисунок 5. Комплексные соединения сорбента КФА с некоторыми d-металлами.

**Выводы и предложения (Conclusion/Recommendations):** получены координационные соединения ионов Cu (II), Zn (II), Ni (II), с кислородосодержащими лигандами МФА, КФА, зависимости сорбционных свойств ионита от соотношения реагирующих веществ. Приведены формулы образовавшихся координационных соединений ионов.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Касимов Ш.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Исследование процесса комплексообразования ионов некоторых двухвалентных 3d-металлов, синтезированных хелатообразующим сорбентом // Универсум: химия и биология: электрон. научн. журн. 2018. № 3 (45). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/5583>
- Эрмуратова Н.А., Касимов Ш.А., Тураев Х.Х. Синтез и исследование хелатообразующего сорбента на основе карбамида, формальдегида и 2-аминопентандиовой кислоты // Универсум: технические науки: электрон. научн. журн. 2021. 4 (85).
- Nigora, Chorieva; Nilufar, Ermuratova; Khayit, Turaev; and Sherzod, Kasimov (2021) "Synthesis and research of chelate forming sorbent based on carbamide, formaldehyde, ditizone //Chemistry and Chemical Engineering: Vol. 2020 : No. 4 , Article 4. DOI: 10.51348/RWHC65864.
- Dzyazko Y. S. et al. Polymer ion-exchangers modified with zirconium hydrophosphate for removal of Cd<sup>2+</sup> ions from diluted solutions //Separation Science and Technology. – 2013. – Т. 48. – №. 14. – С. 2140-2149. doi.org/10.1080/01496395.2013.794434
- Dzyazko Y. et al. Heterogeneous membranes modified with nanoparticles of inorganic ion-exchangers for whey demineralization //Materials Today: Proceedings. –2015. –Т.2. –№.6. –С.3864-3873. doi.org/10.1016/j.matpr.2015.08.003
- Beaugeard V. et al. Acidic polymeric sorbents for the removal of metallic pollution in water: A review //Reactive and Functional Polymers. – 2020. – С. 104599. doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104599
- Pan B. et al. Development of polymeric and polymer-based hybrid adsorbents for pollutants removal from waters //Chemical Engineering Journal. – 2009. – Т. 151. – №. 1-3. – С. 19-29. doi.org/10.1016/j.cej.2009.02.036
- Kumar P. et al. Metal-organic frameworks: challenges and opportunities for ion-exchange/sorption applications //Progress in Materials Science. – 2017. – Т. 86. – С. 25-74. doi.org/10.1016/j.pmatsci.2017.01.002
- Пулатов Х. Л., Турабжанов С. М., Назирова Р. А., Турсунов Т. Т., Мухамедова Н. К., Орипова Д. Р. Исследование сорбционной способности фосфорнокислого катионита // Универсум: технические науки. 2018. №3 (48). –С.37-40.10.
- Нуралиев Г.Т., Эшкурбонов Ф.Б., Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Джалилов А.Т. Синтез и исследование олигомера на основе диметиолмочевины и ортофосфорной кислоты // Универсум: химия и биология. 2020. №11-1 (77). URL: - pp. 70-73. DOI - 10.32743 / UniChem.2020.77.11-111
- Soldatov V. S. et al. Chemically active textile materials as efficient means for water purification //Desalination. – 1999. – Т. 124. – №. 1-3. – С. 181-192. [https://doi.org/10.1016/S0011-9164\(99\)00103-4](https://doi.org/10.1016/S0011-9164(99)00103-4)
- Chubar N. New inorganic (an) ion exchangers based on Mg-Al hydrous oxides: (Alkoxide-free) sol-gel synthesis and characterisation //Journal of colloid and interface science. – 2011. – Т. 357. – №. 1. – С. 198-209.<https://doi.org/10.1016/j.jcis.2011.01.098>